



BituBach®

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

ASFÁLTO EN FRÍO

Es una mezcla asfáltica de alta performance elaborada con cementos asfálticos, aditivos y agregados seleccionados, que garantizan su calidad.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Listo para usar.
- Reparaciones rápidas, limpias y duraderas.
- Adherencia, flexibilidad y trabajabilidad óptimas.
- Menores costos contra métodos tradicionales, por mayor rendimiento, al no requerir mano de obra especializada y utilizar equipamiento mínimo.
- Liberación al tránsito inmediata.

USOS

- Mantenimiento y reparación de bacheo vial, zanjas y excavaciones.
- Ejecución de pavimentos urbanos: veredas, senderos y entradas vehiculares.

PRESENTACIÓN

- A granel
- En bolsones de 1000 Kg.
- En bolsas de material reciclable de 25Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS
GRANULOMETRÍA	2/12
HUECOS MEZCLA	22.3 % - 25,2 %
CONTENIDO DE LIGANTE	6% - 8%
DENSIDAD MEDIA AL AIRE	1.8 GR/CM3
DENSIDAD MEDIA SUMERGIDA	1.8 GR/CM3
PERMEABILIDAD	4.5% - 6.5%

BituBach®

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

MODO DE APLICACIÓN

FÁCIL APLICACIÓN EN POCOS PASOS:

LIMPIAR / RELLENAR / ESPARCIR / COMPACTAR

- No necesita tratamiento previo ni posterior en la zona a reparar, solo limpiar bien la superficie a tratar, evitando que quede material suelto.
- Se compacta fácilmente con pisón de mano, rodillo ó solo liberando al tránsito de vehículos.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas o mojadas.

RECOMENDACIONES

- Dejar 1 cm. de excedente de material por cada 5 cm. de espesor de material aplicado.
- Almacenar alejado de luz solar directa y fuentes de calor.
- Tiempo de almacenamiento hasta 6 meses para mantener sus cualidades.

RENDIMIENTO

- BituBach por su menor peso específico por metro cúbico, tiene un rendimiento 25% superior al concreto asfáltico en caliente.
- Tres bolsas de 25 Kg. de BituBach cubren una superficie de 1 m² en un espesor promedio de 4 cm. (1 m² en 4 cm. de espesor = 3 bolsas de 25 kg.)
- El consumo puede variar según la compactación realizada.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS: ROPA, GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD.

- Evitar contacto con piel y ojos, en su caso lavar con abundante agua.
- En caso de ingesta no provocar el vómito, en caso de inhalación retirarse a un lugar fresco y ventilado.
- En todos los caso recurrir a consulta médica.

ASISTENCIA TÉCNICA

Comunicarse con nuestro teléfono (54 11) 4246-1316 o nuestro mail: ventas@asfaltos-faa.com.ar



Cnel. Buera 3026 / Lanús Este (B1824JJT) / Bs. As. / Argentina / Tel.: (54-11) 4246-1316 (Líneas Rotativas)
ventas@asfaltos-faa.com.ar